

betonia products

## ankare malak active

vs.1.0 Junio17

premezclado endurecedor superficial para pulidos de hormigón con capa de rodadura compuesto por áridos minerales+cemento de altas prestaciones con efecto fotocatalítico capturador y eliminador de NOx y NO<sub>2</sub>

(conforme a la normativa europea EN13813 de materiales cementicios para soleras de hormigón)

### ↓ descripción

El **ankare malak active** es un producto en polvo para ejecutar pavimentos a base de cemento de altas prestaciones, áridos minerales seleccionados, pigmentos de alta calidad y aditivos de nueva tecnología que se aplica sobre el hormigón fresco formando una capa de rodadura monolítica al mismo de alta resistencia a la abrasión. Contiene materia activa fotocatalítica capaz de captar y eliminar gran parte de contaminaciones diversas en el ambiente NOx y NO<sub>2</sub> así como mejorar las prestaciones de autolimpieza y mantenimiento.

### ↓ características

- **Gran resistencia a la abrasión** (5 veces superior a la del hormigón)
- **Extraordinaria resistencia mecánica.**
- **Gran dureza superficial**
- **Impermeable** al agua, grasa y aceite debido a su estructura sin polvo.
- **Densidad:** 2 kg/dm<sup>3</sup>.
- **pH:** 12.

### ↓ modo de empleo

Una vez extendido, colocado y fratasado el hormigón y en el momento en que empieza a fraguar (2 ó 3 horas después de su vertido) se realiza un alisado del hormigón y, a continuación, se espolvorea **ankare malak active** en una cantidad del orden de 2/3 de la prevista y se alisa con máquina o manualmente hasta que haya quedado humedecida y compactada.

Pasada una hora se espolvorea el resto **ankare malak active** y se repite el alisado manual o mecánico, hasta completar la fase de pulido.

A partir del momento en que la superficie no presenta trazos de humedad se aplica el líquido de curado **ankare curing/on beton cr**, etc, escogido por la DF.

### ↓ campo de aplicación

- Suelos de almacenes
- Supermercados
- Estaciones de servicio
- Pistas deportivas
- Industria en general
- Urbanizaciones, etc.

### ↓ precauciones especiales

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo.

Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 °C, ni a exposiciones solares a más de 30°C.

Consulte nuestra Ficha de Seguridad antes de su uso o manipulación.


Betonia Products Polígono Industrial Olloniego C/ A parcela 11, 33660 Olloniego Oviedo. Asturias. Spain	
17	
EN 13813:2002 ZA.1.1 & ZA 3.3	
Mortero en base cemento para pavimentos de hormigón.	
Comportamiento al fuego	A1 <sub>n</sub>
Emisión de sustancias corrosivas	CT
Permeabilidad al agua	NPD
Resistencia a compresión	C65
Resistencia flexotracción	F11
Resistencia al desgaste	AR2
Aislamiento acústico	NPD
Absorción acústica	NPD
Resistencia térmica	NPD
Resistencia química	NPD

NPD=Prestación no determinada

### ↓ consumo

Suelos sometidos a sollicitaciones mecánicas	Kg/m <sup>2</sup>
ligeras	3
medias	4
altas	+5

La información y datos técnicos que aparecen en esta "ficha técnica" son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, también en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.



## betonia products

### ↓ datos técnicos

Apariencia polvo				
Granulometría→ 0-2,6 mm				
Densidad aparente UNE-EN 1015-6:1999→ 1,99 g/cm <sup>3</sup>				
Densidad fresco UNE-EN 1015-6:1999→ 2,18 g/cm <sup>3</sup>				
Consistencia UNE-EN 13454-2→ 210 mm				
pH UNE→12				
Aire Oculto UNE-EN 1015-7:1999→ 0,50%				
<b>Resistencia</b>	<b>1d</b>	<b>7 d</b>	<b>28d</b>	<b>90d</b>
<b>compresión</b> (N/mm <sup>2</sup> )	30,0	50,50	55,24	66,76
UNE EN 105-11-2000				
*Ensayo 2017/8927 Lacotec Asturias(30/10/2017)				
<b>Resistencia flexión</b>	4,8	7	8,41	8,96
(N/mm <sup>2</sup> )				
UNE EN 105-11-2000*				
Ensayo 2017/8927 Lacotec Asturias(30/10/2017)				
<b>Resistencia</b>	<b>al</b>	AR Zona(3 µm) = AR		
<b>desgaste BCA</b>				
UNE-EN 13892-4				
*Ensayo Enmacosa/Vigo-Pontevedra ()				
<b>Determinación</b>	<b>prEN</b>	N/mm <sup>2</sup>		
<b>adherencia</b>		UNE B		
13892-8				
*Ensayo Enmacosa/Vigo-Pontevedra ()				
<b>Determinación de la resistencia al deslizamiento</b>				
UNE-ENV 12633				
USRV Medio , Clase				
-superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras				
-Zonas de interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior				
*Ensayo Enmacosa/Vigo-Pontevedra ()				
<b>Resistencia</b>	<b>al</b>	<b>Bola 250g</b>		
<b>impacto</b>	<b>ISO 10545-5</b>	<b>Altura</b>	<b>Altura</b>	<b>Altura</b>
		<b>50 cm</b>	<b>100 cm</b>	<b>150 cm</b>
		H4,96/SF/SD	H6,56/SF/SD	H6,69/SF/SD
		/1,24J	/2,47J	/3,7J
		<b>Bola 1.000g</b>		
		<b>Altura</b>	<b>Altura</b>	<b>Altura</b>
<b>50 cm</b>	<b>100 cm</b>	<b>150 cm</b>		
H8,87/SF/SD	H10,65/SF/S	H10,83/SF/S		
/4,82J	D/9,66J	D/14,46		
<b>Dureza Möhs</b>	6,5 sobre superficie pulida			
	7,5 sobre superficie densificada con soluciones de silicatos mecanizadas con altas revoluciones			
<b>Curado</b>	Imprescindible aconsejando nuestra gama de <b>ankare curing</b>			
<b>Resistencias químicas</b>	Limitadas			
	Consulte a nuestro Dpt.Técnico			
<b>Sellado de juntas</b>	Recomendado			

### ↓ condiciones almacenamiento

El **ankare malak active** debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del sol, en sus envases originales herméticamente cerrados.

El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, conservado adecuadamente. Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

### ↓ presentación

En sacos de celulosa 25 Kg. y en BigBags textiles de 1.000 kg en varias tonalidades, Consulte a nuestro Departamento Técnico.

La información y datos técnicos que aparecen en esta "ficha técnica" son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.